



PEGAMENTO PARA CAPTAFAROS K250

APLICACIÓN

K250 se aplica una vez homogeneizado, depositando sobre el pavimento una cantidad suficiente (aproximadamente, 100 gr/ud) para que sobresalga del captafaro por todos los lados.

MODO DE EMPLEO

- El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad.
- Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Añadir el catalizador sobre el producto, agitando hasta conseguir una perfecta homogeneización de la mezcla.
- En cuanto a la dosificación, ésta dependerá de la temperatura del pavimento: entre 5 y 20 grados de temperatura, se utilizará todo el contenido de la bolsa de catalizador; entre 20 y 40 grados de temperatura, se usará sólo $\frac{3}{4}$ partes del contenido de la bolsa del catalizador.
- La mezcla así obtenida debe ser utilizada de inmediato, ya que la reacción de curado es rápida, adquiriendo el producto cada vez más consistencia hasta llegar a estado sólido. En este sentido, un aumento de la temperatura del envase una vez realizada la mezcla, es normal.
- En ningún caso, se debe aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.



RENDIMIENTO

De 8 a 10 captafaros por kilogramo.



INDICACIONES DE PELIGRO (SEGÚN REGLAMENTO CLP)

En cumplimiento de la normativa vigente, identificamos los peligros del producto según el Reglamento (CE) 1272/2008, también conocido como CLP:

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H362	Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
H315	Provoca irritación cutánea.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.